

Überschrift:

**Druckprüfung 24.04.2014
Holzcubes Typ 40
Eckverbindung halbverdeckte Zinken**

Parameter:

Auftragsnummer:		Kunde	: Andreas Fürst
Charge	:	Material	: Fichte BSH aufgetrennt
Prüfnorm	: Druckprüfung	Wegaufnehmer	:
Prüfer	: lb	Kraftaufnehmer	:
Vorkraft	: 100 N		
Vorkraft-Geschwindigkeit	: 100 mm/min		
Prüfgeschwindigkeit	: 2 mm/min		

Ergebnisse:

Nr	Probenbezeichnung	a0 mm	b0 mm	FMax kN	Rm N/mm ²	Faserbruchanteil
1	1	27,5	400	62,63	5,69	

Statistik:

Serie n = 1	a0 mm	b0 mm	FMax kN	Rm N/mm ²
\bar{x}	27,5	400	62,63	5,69
s	-	-	-	-
v	-	-	-	-

Seriengrafik:

